



ESMALTE AL AGUA IRIS CONSTRUCCIÓN

8378-COLOR / 8379-TINTOMETRÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua de excelente calidad, formulada sobre la base de emulsiones acrílicas modificadas y pigmentos seleccionados de reconocida estabilidad. Se caracteriza por presentar una elevada resistencia a la humedad, por lo que puede ser utilizada en ambientes exteriores e interiores.

De acabado satinado suave, forma una película de gran adherencia sobre las superficies recomendadas, caracterizándose por presentar una excelente resistencia al frote húmedo lo que le confiere una adecuada Lavabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y material suelto.
- Sobre óleos envejecidos se recomienda lijar la superficie para promover la adherencia o, de lo contrario, sellar con Óleo Opaco.
- Sobre superficies anteriormente pintadas se debe eliminar la pintura suelta o descascarada.
- Sobre superficies tratadas con pasta muro, enlucidos cementicios y otros, se debe sellar e imprimir previamente con Sellador Acrílico incoloro o Látex Iris Construcción.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a la radiación ultravioleta y a los agentes climáticos.

Película de gran adherencia al sustrato, buena retención de brillo y excelente resistencia a la intemperie

Totalmente lavable después de 21 días (en condiciones normales).

Fácil de aplicar y con gran poder cubridor.

Producto altamente inerte a las superficies alcalinas.

PRESENTACIÓN

Balde de 5 galones y tambores de 53 galones.

ALMACENAMIENTO

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

CARACTERÍSTICAS

Colores	:	Blanco y colores a pedido y tintometría 1521 colores
Tipo de secado	:	Físico
Sólidos en peso	:	Aproximadamente, 48%
Sólidos en volumen	:	Aproximadamente, 29%
Viscosidad de entrega	:	96 - 104 UK/25°C
Peso específico (blanco)	:	1,37 +/- 0.15 g/ml
Rendimiento aprox.	:	40 a 45 m ² /gln.
(Dependiendo del espesor de la capa aplicada y del sustrato)		
Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)	:	
Tacto	:	1 – 2 horas
Repintado	:	6 – 8 horas

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Es un producto para ser utilizado en una amplia gama de superficies, tales como estucos, concretos, empastes, yeso, fibrocemento y albañilería de ladrillo.

Como toda pintura, se debe homogeneizar bien el contenido del envase antes de su utilización.

La aplicación de la pintura se puede realizar con brocha, rodillo o pistola convencional. Para brocha y rodillo la dilución máxima es 0,2 litros/galón, mientras que para pistola convencional será no mayor de 0,5 litros/galón.

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superior a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Numero de manos recomendadas: 1 o 2 dependiendo de las condiciones del sustrato.

Diluyente: Agua potable

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-OEDEDE-011

Revisión: JIV-06

Fecha de emisión: 08.02.2018.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.