



# ESMALTE AL AGUA IRIS

## 8313-COLOR

## 8375- TINTOMETRÍA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua de terminación, entrega un elegante satinado suave (eggshell), formulado sobre la base de emulsiones acrílicas modificadas, que permiten características de resistencia a la alcalinidad. Presenta una elevada resistencia a la humedad y protección Antihongo, por lo que puede ser utilizada en ambientes exteriores e interiores.

Forma una película de gran adherencia sobre las superficies recomendadas, mejorando la apariencia de construcciones nuevas o antiguas.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) Si se trata de una superficie nueva debe eliminarse polvo, contaminantes, eflorescencia de sales y las grasas. Las superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días) deben neutralizarse con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar residuos con una escobilla o brocha seca. Finalmente deben ser selladas con Látex Muros y Fachadas Iris para finalmente aplicar Esmalte al Agua Iris.

b) Si se trata de una superficie anteriormente pintada debe eliminarse todo resto de pintura mal adherida, a objeto de lograr una base óptima de anclaje.

### PROPIEDADES

Excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes climáticos.

Película de gran adherencia al sustrato.

Totalmente lavable después de 7 días.

Fácil de aplicar

Producto altamente inerte a las superficies alcalinas

### PRESENTACIÓN

Envases de ¼ galón, galón y sistema tintométrico

Balde de 4 galones para el blanco, bases A y B por tintometría (colores pasteles y medios)

### ALMACENAMIENTO

24 meses en envase cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. El producto debe protegerse de la intemperie (sol directo y el congelamiento)

### CARACTERÍSTICAS

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Tipo de secado  | : Físico                           |
| Sólidos en peso   | : aproximadamente 36%              |
| Sólidos en volumen  | : aproximadamente 19%              |
| Viscosidad de entrega   | : 95 - 120 UK/25°C                 |
| Peso específico   | : 1,20 - 1,28 g/ml (blanco)        |
| Rendimiento aproximado  | : 40 - 50 m <sup>2</sup> /gln. por |
| Mano (Dependiendo del espesor de la capa aplicada y del sustrato) |                                    |
| Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)                                |                                    |
| Tacto   | : 3 - 4 horas                      |
| Duro  | : 6 - 8 horas                      |

Colores empacados disponibles: Blanco, Blanco Invierno, Blanco Hueso, Rosado, Rojo Italiano, Rojo Colonial, Celeste, Azul Paquete de Vela, Amarillo Crudo, Ocre Intenso, Damasco, Verde Agua, Verde Menta, Verde Cítrico, Champagne y colores por tintometría en bases A y B (colores pasteles y medios)

### USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Esmalte al Agua Iris es un producto para ser utilizado en una amplia gama de superficies tales como: concretos, estucos, ladrillos, enlucidos de pasta-yeso previamente sellados, fibrocemento, placa de yeso-cartón, maderas imprimadas y papel mural.

Como toda pintura se debe homogeneizar bien el contenido del envase antes de su utilización.

La aplicación de la pintura se puede realizar con brocha, rodillo o pistola convencional. Para brocha y rodillo no requiere dilución, para superficies muy absorbentes puede diluir como máximo un 10%, mientras que para pistola convencional no mayor a 1 litro/galón.

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superior a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. El producto aplicado debe protegerse y no ser expuesto a lluvias tempranas, por un mínimo de 7 días.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Aplicar en ambientes ventilados y evitar contacto con la piel, para mayor información consultar hoja de seguridad de la línea.

R-OEDE-011

Revisión: JIV-02

Fecha de emisión: 07.07.2017

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.