



PASTUCO

96039999

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto acrílico de consistencia pastosa que posee arenas y sílices lavadas y cuyo alto contenido de sólidos en volumen permiten que sea utilizado para reparar grietas, fisuras y desniveles en pisos, losas, albañilería y cadenas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse con agua y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Posteriormente sellar la superficie con Sellador Acrílico Incoloro Iris. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

PROPIEDADES

Se obtienen reparaciones de muy bajo nivel de contracción.
Elevada resistencia al cuarteo.
Excelente adherencia.
Gran flexibilidad.

PRESENTACIÓN

Tineta de 24 Kgs. y tambor de 300 Kgs.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

CARACTERÍSTICAS

Colores : Natural, blanco, gris, ocre, rojo
Tipo de secado : Físico
Terminación : Textura mate
Sólidos en peso : aproximadamente 80%
Sólidos en volumen : aproximadamente 65%
Peso específico : 1,65 . 1,75 g/ ml
Rendimiento aproximado : 1,5 . 2,0 kg/m² en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.
Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

| Tacto | Duro | Repintado Mínimo | Repintado máximo |
|------------|------------|------------------|------------------|
| 2-4 horas. | 24-48 hrs. | - | - |

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%.

No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.

Se puede mezclar con cemento hidratado para bajar su costo y aumentar su capacidad de relleno. Si se aplica en alto espesor, no varía sus características ni su tiempo de secado. La aplicación se realiza con llana o espátula y no requiere de dilución con agua

Número de manos recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie lisa.

Diluyente: Para limpieza de utensilios, agua potable.

Dilución: Se suministra a una viscosidad lista para aplicar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

R-OEDEDE-011

Revisión: JIV-05

Fecha de emisión: 27.09.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.