



# PASTA MURO IRIS TR 15

## 82249999

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento formulado a partir de emulsión acrílica modificada. Su excelente adherencia permite reparar pequeñas grietas e irregularidades, dejándolas aptas para el pintado posterior con pintura de fondo, selladores o pinturas de terminación. Fácil de lijar generando una superficie lisa y no absorbente. Excelente adhesión y alto poder de trabajabilidad. Rápido secado.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las RESIDUOS remanentes con una brocha seca. Posteriormente se debe sellar la superficie con Sellador Acrílico Incoloro Iris o Sellador Pigmentado Iris, dependiendo del esquema de aplicación. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

### PROPIEDADES

Está diseñado para aplicarse en interiores de recintos. Especialmente recomendado para estucos, concreto, empastados, placa yeso-cartón, fibrocemento y maderas aglomeradas, previamente acondicionadas.

### PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 Kg aprox.  
Galón de 6 Kg aprox.  
Tineta de 24 kg aprox.  
Tambor de 250 Kg aprox.

### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color : Blanco de base  
Terminación : Mate  
Rendimiento aproximado : 1,0 . 1,2 kg/m<sup>2</sup> en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.  
Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado máximo
2-3 horas.	8-10 horas	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

### USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No aplicar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede extender con llana y espátula. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.

Número de manos recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

Diluyente: Agua potable para lavar las herramientas y utensilios.

Dilución: No requiere dilución. Se suministra a una viscosidad lista para aplicar.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

R-OEDE-011  
Revisión: JIV-06  
Fecha de emisión: 07.07.2017

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.