



LATEX IRIS MÁSTER CONSTRUCTOR BLANCO

808699BA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado en base a polímero acrílico modificado y pigmentos seleccionados de calidad que le otorgan un acabado mate de alta resistencia, lo que le permite ser utilizado en ambientes exteriores e interiores.

PROPIEDADES

- Película de gran adherencia al sustrato.
- Buena resistencia a la intemperie
- Producto inerte a superficies alcalinas.
- Alta capacidad de difusión de humedad sin ampollamiento de la película de pintura.
- Buen poder cubridor
- Acabado Mate

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Es un producto para ser utilizado en una amplia gama de superficies, tales como concretos, estucos ladrillos, yeso, yeso cartón, papel mural, empastes, fibrocemento y revestimientos texturados.

CARACTERÍSTICAS

Colores	:	Blanco
Presentación	:	Balde de 4 galones
Tipo de secado	:	Físico
Sólidos en peso	:	50% Aproximadamente
Sólidos en volumen	:	28% Aproximadamente
Viscosidad de entrega	:	96 – 104 UK/25°C
Peso específico	:	1,45+/-0,04 g/ml (blanco)
Rendimiento teórico	:	35 a 40 m ² /gln aproximadamente (dependiendo del espesor de la capa aplicada y del tipo y estado del sustrato)
Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)	:	
Tacto	:	1 – 2 horas
Duro	:	6 – 8 horas
Aplicación convencional	:	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	:	Hasta un 10%
Solvente	:	Agua potable

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superior a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Numero de manos recomendadas: 2 manos

ALMACENAMIENTO

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE E INTERACCIONES DE APLICACIÓN

La superficie por pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y material suelto.

- a) Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca.
- b) Si se va a aplicar sobre una superficie que ha sido anteriormente pintada con una película brillante, se debe aplicar una mano de Óleo Opaco como puente adherente, previo al pintado con Látex Iris Master Construcción
- c) En muros con hongos y algas eliminar con una solución de cloro (1 parte de cloro por 3 ó 4 de agua).
- d) Si se desea aplicar sobre superficies ya pintadas, debe tomarse la precaución de eliminar todo vestigio de pintura suelta o pulverizada, a fin de lograr una base firme, seca y limpia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para más información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Revisión: EV-01

Fecha de emisión: 28-03-2025

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.